

## MASILLA PLÁSTICO EXTERIOR



<b>F</b>  <b>I</b>  <b>C</b>  <b>H</b>  <b>A</b>  <b>T</b>  <b>É</b>  <b>C</b>  <b>N</b>  <b>I</b>  <b>C</b>  <b>A</b>	<b>COLORES Y REFERENCIA:</b>	BLANCO: 46100
	<b>PRESENTACIÓN:</b>	Cuñete, 1/2 cuñete, balde, galon, 1/4 galón.
	<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:</b>	Masilla lista para su uso, especialmente formulada para ambientes exteriores. Permite pulir uniformemente las superficies dejándolas listas para pintar. Por su blancura proporciona acabados tersos de excelente calidad que favorece la economización en el consumo de pintura. Las masillas y texturizados TecniLar están diseñados con materias primas que disminuyen los olores fuertes de carácter amoniacal, contribuyendo a la integridad de las personas que aplican nuestros productos, además desarrollamos recubrimientos con bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) causantes de la degradación de la capa de ozono y la salud de los seres vivos.
	<b>USOS:</b>	Ideal para preparar superficies rugosas y dar acabados tersos y suaves, se puede usar para resanar o corregir pequeños daños causados por clavos, huecos, grietas o fisuras sobre morteros, superficies estucadas o pintadas. Apropiado en procesos de resanado de superficies con fisuras menores de 5mm sin movimiento (no activas).
	<b>PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:</b>	La superficie debe estar limpia y seca, libre de polvo y grasa. Se debe retirar el material suelto, lechada de cemento y otras sustancias que impidan la adherencia.  Para disminuir el consumo por metro cuadrado aplíquese sobre estuco relleno.  Para superficies de pañete o concreto nuevo deje curar como mínimo 30 días antes de la aplicación.
	<b>APLICACIÓN:</b>	Homogenizar el producto en el envase y aplicar con llana ó espátula.  Aplicar de dos a tres manos de estuco, máx 1mm de espesor por capa y alternando el sentido en cada capa, la última puede estar ligeramente diluida en agua para lograr un acabado más terso.  Se recomienda esperar de 2-4 horas de secado entre cada mano de estuco y 6 horas para pulir con lija 180 .  No se debe mezclar con ningún otro producto para no alterar sus propiedades y desempeño.  Dependiendo de las condiciones atmosféricas, espere entre 24 y 48 horas antes de pintar, no aplicar si se preveen lluvias antes de 6 horas.
	Oficinas Cra 35 N° 35-55 Palmira (Valle del Cauca) - Tel: (2) 285 53 50 e-mail: ventas@pinturasecolor.com	

## MASILLA PLÁSTICO EXTERIOR



F  
I  
C  
H  
A  
  
T  
É  
C  
N  
I  
C  
A

PRECAUCIONES:	No es un producto inflamable, aplicar en lugares ventilados y evitar la inhalación de sus vapores. En condiciones adecuadas de uso no presenta ningún riesgo para la salud.
	Recomendamos usar este producto con guantes de caucho y en caso de aplicarse sobre techos, utilizar gafas protectoras.
	En caso de contacto con la piel y los ojos lavar con abundante agua y jabón.
	En caso de ingestión consulte inmediatamente al médico.
	En caso de derrames, recoger el producto para evitar contaminación de fuentes de agua.
Mantener fuera del alcance de los niños.	

DATOS TÉCNICOS:	Color: blanco
	Peso: 6 ± 0.1 kg/gal
	% sólidos: 76 ± 1
	Ph: 8.0 - 9.0, Nivelación no amoniacal ni enmascarador de olores
	Espesor máximo por aplicación: 1mm
	Emulsión acrílica
	Acabado: película rugosa fina.
	Dilución: no requiere
Temperatura de aplicación: entre 4 y 35°C	

RENDIMIENTO APROXIMADO:	de 2 a 3 Kg/m <sup>2</sup>
	El consumo del producto depende del estado de la superficie sobre la cual se aplique, en particular de la nivelación, rugosidad y/o porosidad; y de las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador .

Oficinas Cra 35 N° 35-55 Palmira (Valle del Cauca) - Tel: (2) 285 53 50  
e-mail: ventas@pinturasecolor.com

Esta información se suministra de acuerdo a conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados que dependen de las condiciones específicas de aplicación. La garantía es valida cuando el producto se aplica según las recomendaciones en la etiqueta y ficha técnica. Excluye la mano de obra y el costo de ésta por la aplicación de cualquier producto.

Fecha de revisión: Mayo/2016